1-FT-PEINT•INT-PRUNE_Mise en page 1 01/10/12 20:43 Page7

PESAT

Cecil PROFESSIONNEL

Finition SATIN VELOUTÉ

TECHNOLOGIE ACRYLIQUE

GRAIN FIN ARRONDI

- **Finition soignée**
- **Parfaite lessivabilité**
- **Haut pouvoir couvrant**

ENGAGEMENT HABITAT DURABLE

EU Ecolabel www.ecolabel.eu
www.ecolabels.fr

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

FDES

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

HAUTE TENEUR EN RÉSINE ACRYLIQUE

GRAIN FIN POCHÉ ARRONDI

L'optimisation de la formule a permis d'obtenir un fort pouvoir garnissant avec une parfaite répartition d'un grain fin.

FONCTIONS

La Finition PESAT est une peinture de finition d'aspect SATIN VELOUTE pour surfaces intérieures : MURS / BOISERIES pour travaux soignés en neuf et entretien.

Elle est parfaitement adaptée pour une application sur grande surface (murs, boiseries…) et donne une **finition veloutée d'aspect satin poché arrondi.**

Son haut pouvoir couvrant et garnissant permet d'**obtenir une finition soignée dés la 1ère couche.**

Sa teneur en pigment lui donne une **blancheur parfaite et durable dans le temps.**

Sa haute teneur en résine lui confère **une forte lessivabilité et une haute résistance aux taches et aux chocs.**

Sa très faible odeur et son séchage rapide apportent un grand confort lors de l'application.

En neuf ou en rénovation, l'application d'une impression IP01 ou IP05 **accroît très nettement le rendement de la finition.** Le rendu final est nettement amélioré.

ENGAGEMENT HABITAT DURABLE

La gamme de peintures CECIL PRO labellisée « Habitat durable » propose des produits spécialement étudiés et testés selon les normes européennes sur leur faible impact sur l'environnement.

CETTE GAMME SERA TESTÉE SUR 3 RÉFÉRENTIELS :

ECO LABEL EUROPÉEN

EU Ecolabel www.ecolabel.eu

Le label écologique européen garantit des produits plus respectueux de l'environnement et passant des tests stricts de performance (opacité, lessivabilité…)

QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR

TESTÉS SELON NORME ISO 16000

Pour renforcer la protection de la santé des consommateurs, ces produits sont testés selon la norme ISO16000 et affiche un faible relargage de COV dans l'atmosphère.

FDES

Fiche de données environnementales et sanitaires qui précise l'empreinte écologique du produit et permet de répondre aux cahiers des charges des éco-constructions.

CARACTÉRISTIQUES

Classification AFNOR
NFT36005 : Famille 1 - classe 7a2.
Utilisation : Intérieur / Extérieur
Aspect du feuil : blanc Satin.
Viscosité : 45 -55 Poises - Formule onctueuse
Extrait sec : 49% (+/-2%)
Densité : 1,26 (+/-0,03)
Brillance : 13 à 17% (60°)
Type de Liant : Acrylique
Type de Pigment : Pigments minéraux, Titane
Diluant : eau
Point éclair : Néant
Conditionnement : 1L - 5L - 10L
Stockage : Conditions 5°C < T°C < 35°C
Conserver dans son emballage hermétique d'origine. **CRAINT LE GEL**

APPLICATION

Produit prêt à l'emploi, bien remuer avant utilisation.
Matériel d'application :
Pistolet, pinceau, rouleau.
Utiliser une brosse « Spécial Acrylique » ou un rouleau polyamide 12mm. Diluer légèrement (de 5 à 10%) pour l'application au pistolet ou par temps froid. La qualité de la finition dépend directement de la qualité du matériel utilisé.
Consommation : 1L = 10m²
soit : 10 à 12 m² par litre en 1 couche.
Séchage : (20°C - HR : 65 %)
Hors poussière : 30 mn.
Recouvrable : 4 h.
Complet : 24 h.
Nettoyage du matériel :
eau, immédiatement après usage.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Fiche de données de sécurité disponible sur **www.quickfds.com**

1-FT-PEINT•INT-PRUNE_Mise en page 1 01/10/12 20:43 Page8

PESAT

Finition

SATIN VELOUTÉ

CONSEIL PRO

Avant toute finition, l'application d'une couche d'impression IP01 ou IP05 améliore nettement le rendu final.

MODE D'EMPLOI

Tous les travaux de peinture seront réalisés selon les règles de l'art. Les fonds doivent être propres, secs et préparés conformément au DTU 59.1.

Conditions d'application

Ne pas appliquer à des températures inférieures à 10°C ou supérieures à 30°C, ni à une humidité relative (HR) supérieure à 65%.

SUPPORTS	TRAVAUX PRÉPARATOIRES	IMPRESSION	FINITION
Supports neufs ou sains : Bétons, enduits, plâtres et dérivés : carreaux et plaques de plâtre, bois et dérivés, toile de verre	■ **Brossage / Egrenage** ■ **Dépoussiérage**	**1 couche de IP01 SUPPORTS SAINS**	**1 à 2 couches de MAT PROFOND PEMAT** **ou** **SATIN VELOUTÉ PESAT** **ou** **BRILLANT LAQUE PELAQ**
Supports anciens ou tachés, ou humides : Bétons, enduits, plâtres et dérivés, carreaux et plaques de plâtre, bois et dérivés, briques	■ **Brossage / Egrenage** ■ **Grattage si besoin (reboucher les trous avec un enduit)** ■ **Dépoussièrage**	**1 couche de IP05 SUPPORTS DÉGRADÉS**	
Anciennes peintures, aqueuses ou solvantées, peu adhérentes ou écaillées	■ **Brossage / Grattage des parties non adhérentes** ■ **Décapage des bois peints** ■ **Rinçage** ■ **Séchage**		
Anciennes peintures, aqueuses ou solvantées, en bon état	■ **Lessivage / Rinçage** ■ **Dépoussiérage** ■ **Séchage**		

n.navarre graphiste[s] 04 78 28 55 44 - REVO - 10/2010

Cecil PROFESSIONNEL

Groupe V33 - BP1 - 39210 DOMBLANS - +33 (0)3 84 35 01 11 - **www.cecil.fr**

Les renseignements techniques fournis sont issus de notre propre expérience pour une utilisation selon les normes en vigueur. Ces informations ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse.